

Lastra in gesso rivestito in parete Isolareflex



Lastre in gesso rivestito ad alte prestazioni, caratterizzate da una notevole resistenza meccanica ed un'elevatissima resistenza impattiva; Utilizzate nella tamponatura esterna Isolareflex come paramento esterno dal lato interno della parete, dello Spessore di 12,5 mm.

La lastra in gesso rivestito Isolareflex è dotata di un'elevata massa superficiale che le conferisce elevate prestazioni in termini di acustica.

Caratteristiche tecniche della lastra:

Dimensioni	1200x3000 mm
Spessore	12,5 mm
Bordo	Assottigliato
Densità	1010 kg/mc
Peso indicativo	12,6 kg/mq
Durezza Superficiale	< 12 mm
Ripresa d'acqua	< 5 %
Res. A flessione longitudinale	725 N
Res. A flessione trasversale	300 N
Conducibilità termica dichiarata	λD W/mK 0,28
Reazione al fuoco	A2-s1, d0(C)

La verifica di isolamento acustico della tamponatura esterna Isolareflex realizzata con doppia lastra di gesso rivestito Isolareflex (come paramento esterno del lato interno) ha certificato un valore di potere fonoisolante della parete pari a: **Rw = 67,5 dB.**

Stoccaggio:

Conservare su pallett in luogo asciutto.