SCHEDA TECNICA
BARRA FILETTATA

isolareflex


Rev.02 del 12/06/2026

PARAMETRI MECCANICI

	Resistenza a Trazione R_m [N/mm^2]	Tensione di Snervamento [N/mm^2]	Allungamento alla rottura [%] A_5	A_{10}	Lo_{80}	Rottura Riduzione sezione resistente Z [%]	
Valore Nominale	**315-400**	**⩾ 195**	**⩾ 30**				

COMPOSIZIONE CHIMICA

	Fusione N°	[%] C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu
Valore nominale		**0.06-0.12**	**0.3 max**	**0.25-0.50**	**0.035 max**	**0.040 max**			



CONTATTI

Favima Srl

Via Talamo Snc Salerno
Tel: +39 089 2027583
www.isolareflex.it